



## Glutolin M Tapezier-Maschinen-Kleister

Schnelllöslicher, kunstharzverstärkter Methylcellulosekleister für Tapeziergeräte.

### Anwendungsbereich:

*Glutolin M* eignet sich hervorragend zum sicheren Verkleben von Vinyl-Tapeten, Struktur-Vinyl-Tapeten, Rauhfaserpapeten, schwere Papiertapeten, Prägetapeten, Textiltapeten u.ä. Wandbelägen.

Ideal eingestellt für die Verarbeitung mit handelsüblichen Tapeziergeräten.

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunstharzpulver  
 Schüttgewicht: ca. 0,5 g/cm<sup>3</sup>  
 pH-Wert: 7 - 8  
 Löslichkeit: nach 25 Minuten gebrauchsfertig  
 Verbrauch: ca. 200 ml/m<sup>2</sup>

### Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit *Glutosolv TA Tapetenablöser* entfernen. Risse und Löcher mit *Glutofill WF Füllspachtel* oder *Glutofill WG Glätt- und Flächenspachtel* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit *Glutogrund LF Tiefengrund* vorbehandeln. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit einem *Flecken-Decker Isolierspray* isoliert werden. Um einen späteren Tapetenwechsel zu erleichtern, ist es insbesondere bei abwaschbaren Tapeten empfehlenswert, den Untergrund mit *Tapeten-Wechselgrund* zu grundieren.

### Verarbeitung:

*Glutolin M* unter kräftigem Rühren in sauberes, kaltes Wasser (s. Tabelle) einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 25 Minuten nochmals kräftig durchrühren.

Den Kleister mit dem Tapeziergerät oder mit der Bürste auf die Tapete auftragen, die Tapetenbahn zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit verkleben. Gebrauchsanweisungen der Tapeziergeräte- und Tapetenhersteller beachten.

Bei schwach saugenden Untergründen und zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit empfiehlt sich ein Zusatz von einer 750-g-Dose *Glutolin BW Wandbelags- und Bordürenkleber* pro 200-g-Päckchen *Glutolin M*.

Nicht unter +5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten.

Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen

### Ansatzverhältnis:

für	Ansatz	Wassermenge pro 500-g-Paket	500-g-Paket reicht für
Vorkleistern	1 : 70	35 l	220 - 350 m <sup>2</sup>
Papiertapeten, Rauhfaser leichte Vinyltapeten	1 : 35	17,5 l	75 - 90 m <sup>2</sup>

### Lagerung:

Kühl und trocken lagern.

### Artikel-Nr.:

200 g - 390 000 87

500 g - 390 018 14 - im 4-kg-Karton à 8 x 500 g

500 g - 390 006 48 - im Sparkarton à 20 x 500 g

### Gebindegrößen:

Faltschachtel à 200 g

Faltschachtel à 500 g