

Metylan NP Neuputzkleister



Hochwertiger Methylzellulosekleister mit Kunstharz und klebeverstärkenden Zusätzen

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Sehr hohe Klebkraft
- ▶ Zeit- und kraftsparende Verarbeitung im Tapeziergerät
- ▶ Wandauftrag bei dimensionsstabilen Tapeten z.B. Vliestapeten mit Spritzgerät oder Streichroller möglich
- ▶ Schnell gebrauchsfertig
- ▶ Ideal als Kleistergrundierung
- ▶ Lange offene Zeit
- ▶ Optimale Kleisterverteilung
- ▶ Transparent auf trocknend
- ▶ Hohe Feuchtfestigkeit
- ▶ Keine offenen Nähte mehr
- ▶ Gute Korrigierbarkeit
- ▶ Mit Sicherheit gut tapezieren.



EINSATZBEREICHE

Spezialkleister für Neuputzflächen (Mörtelgruppe IV) zum sicheren Tapezieren von überstreichbaren Tapetenarten sowie Unterlagsstoffen aus glattem Vlies. Metylan NP klebt sicher: Standardraufaser, spezielle Raufasertypen (z.B. Erfurt Nr. 70, 79, 80), geprägte Vlieswaren, Saniervlies zur Rissüberbrückung und Wandgestaltung, wie z.B. Variovlies oder Patentvlies, Glasgewebe.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergründe müssen glatt, trocken, sauber, gleichmäßig saug- und tragfähig sein. Wände und Decken gründlich säubern. Für die Untergrundvorbehandlung empfehlen wir Produkte der Marke Metylan. Wasserlösliche oder nicht tragfähige Anstriche sowie alte Tapeten mit Metylan Aktiv Tapeten Ablöser entfernen. Stark saugende Untergründe mit Metylan NP Neuputzkleister im AV 1 : 20 grundieren. Raue Untergründe mit Metylan RenoMur Innenspachtel oder Fertigspachtel glätten.

VERARBEITUNG

Ansetzen des Kleisters: Metylan NP Neuputzkleister vollständig und zügig unter kräftigem Rühren mit Rührstab oder -flügel in kaltes Wasser einrühren und noch etwa 2 Minuten intensiviterrühren. Die Packung beim Einschütten dicht über das Wasser halten. Ein portionsweises Ansetzen ist nicht möglich. Nach 15 Minuten noch mal kräftig durchschlagen. Metylan NP Neuputzkleister ist jetzt gebrauchsfertig.

Verwendungszweck	Ansatz	Packungsinhalt in Liter Wasser	Reichweite für ca. m ² Rollen*
Grundieren/Vorkleistern	1 : 20	20	110
Raufaser	1 : 11	11	60
Geprägte Vlieswaren	1 : 10	10	45
Saniervlies	1 : 10	10	45
Glasgewebe	1 : 8	8	45

Tapezieren:

Auftrag: Auf die Tapetenrückseite mit Tapeziergerät

oder -quast. Wandauftrag bei dimensionsstabilen Tape-
tenarten wie z.B. Vliestapeten mit dem Spritzgerät oder
Streichroller möglich.

Verarbeitung:

a) Geprägte Vlieswaren: Der Klebstoffauftrag auf
den Wandbelag erfolgt mit dem Tapeziergerät. Die
geprägte Vliesware kann ohne Weichzeit verklebt wer-
den. In der Wandklebetechnik wird der Kleister gleich-
mäßig auf den Untergrund aufgetragen und die Bah-
nen trocken in das noch feuchte Klebstoffbett eingelegt.
Die geprägte Vliesware lotrecht auf Stoß verkleben.
Das Andrücken erfolgt mit Gummirolle oder Tapezier-
bürste. Geprägte Vlieswaren sind restlos trocken
abziehbar.

b) Verarbeitung von Unterlagsstoffen aus glattem Vlies zur Rissüberbrückung und Wandgestaltung (wie z.B. Marburg Patent- vlies oder Erfurt Variovlies):

Metylan NP Neuputzkleister im Verhältnis 1 : 10 anset-
zen. Der Klebstoffauftrag auf den Wandbelag erfolgt
mit dem Tapeziergerät. Die Unterlagsstoffe aus glattem
Vlies können ohne Weichzeit verklebt werden. In der
Wandklebetechnik wird der Kleister gleichmäßig auf
den Untergrund aufgetragen und die Bahnen trocken in
das noch feuchte Klebstoffbett eingelegt. Die Unterlags-
stoffe aus glattem Vlies lotrecht auf Stoß verkleben. Das
Andrücken erfolgt mit Gummirolle oder Tapezierspach-
tel. **Hinweis:** Bei glatten, nicht saugfähigen Untergrün-
den (wie z.B. überstrichenen Glasgewebe) Metylan
Ovalit P als Klebstoff verwenden (siehe Technisches
Merkblatt Metylan Ovalit V; Metylan Ovalit P).

c) Raufaser: Gleichmäßiger Auftrag mit Tapezierge-
rät oder Quast auf Tapetenrückseite. Nach ausreichen-
der Weichzeit von etwa 10 Minuten die Tapetenbah-
nen verkleben und mit einem geeigneten Werkzeug
andrücken. Bahnen nicht überweichen lassen. Nachfol-
gende Beschichtungen dürfen erst nach ausreichender
Trocknungszeit (ca. 12 Stunden) erfolgen.

d) Glasgewebe: Metylan NP Neuputzkleister in
einer Breite von 1–2 Bahnen gleichmäßig auf den
Untergrund auftragen, die zugeschnittene Gewebe-
bahn einlegen und mit einer Tapezierwalze andrücken.
Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben. Die
Beschichtungen dürfen erst nach ausreichender Trock-
nung (ca. 12 Stunden) erfolgen.

WICHTIGE HINWEISE

Reinigung:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser
reinigen.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfah-
rungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs-
und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche
durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abge-
leitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstraße 67 – D-40589 Düsseldorf – Postfach – D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 / 797-0
www.metylan-pro.de

Kleisterreste von der Vorderseite sofort vorsichtig mit
Schwamm und klarem Wasser abwaschen bzw. ab-
tupfen.

Lagerung:

Pulver trocken aufbewahren.

FACHINFORMATIONEN

Kurzzeichen Versandeinheit

MNP4 4 Pakete à 1 kg

PRODUKTSICHERHEIT

Schutzmaßnahmen:

Siehe Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt
ist unter <http://mysds.henkel.com> erhältlich.
Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tra-
gen.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Ausgehärtete Produktreste = Hausmüll/hausmüllähn-
licher Gewerbeabfall. Nicht ausgehärtete Produktreste
über z. B. kommunale Sammelstelle gesondert entsor-
gen. Abfallschlüssel (EAK-Code) wird auf Anfrage mit-
geteilt. Nur restentleerte Gebinde der Wiederverwer-
tung zuführen.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Methylzellulose, Kunstharz, Additive
Dichte:	Ca. 1,0 g/cm ³ (beim fertigen Kleb- stoff-Ansatz)
Schüttgewicht:	530–630/Liter
Löslichkeit:	In ca. 15 Minuten in kaltem Wasser gelöst
Verdünnung:	Metylan Neuputzkleister nach dem Anrühren unverdünnt verarbeiten
pH-Wert:	Im neutralen Bereich (um pH 7)
Farbton:	Weiß. Transparent aufrocknend.
Offene Zeit:	Je nach Untergrund- und Umgebungs- bedingungen bis zu 40 min.
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter +15 °C verarbeiten
Verbrauch:	Je nach Art des zu verklebenden Materials 200–300 g/m ²
Beständigkeit der Klebung:	Widerstandsfähig gegen alle norma- len Einflüsse und Beanspruchungen in Innenräumen

**Unsere telefonische Beratung steht Ihnen unter
Tel. +49 (0) 211 / 797-8272 zur Verfügung.**

