

PRODUKT DATEN **HARD HAT® SPRÜHDOSEN MARKIERUNGSSPRAYS 2300**

BESCHREIBUNG

RUST-OLEUM® Hard Hat Markierungssprays 2300 sind schnelltrocknende Anstriche mit einemkurzöligenAlkydharz als Basis. (2358 ist auf Acrylharz basiert). Die Produkte sind auf blei- und chromatfreien Pigmenten basiert.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

RUST-OLEUM Markierungssprays 2300 können auf Metall, Beton, Asphalt, rotem Ziegelmehl, Erde, Gras, u.s.w. verwendet werden.
RUST-OLEUM Markierungssprays 2300 ist nicht wasserlöslich werden eingesetzt bei mäßiger Industriebelastung, normale Feuchtigkeit und Innenanwendung.
RUST-OLEUM Markierungssprays 2300 sind ideal für schnell und einfach Markieren von Konstruktions- und Ausschachtungsarbeiten, Baustellen, Tiefbau und für Verkehrssicherheit.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen: Matt
Farbe: Siehe Farbkarte
Treibgas: Dimethyläther
VOC (W/W): 630 - 670 g/l

Trockenzeiten 20°C/50% rel. L.
Klebfrei: 20 Minuten
Griffest: 4 Stunden
Überstreichbar: Innerhalb 1 Stunde oder nach 48 Stunden
Durchgehärtet: 7 Tage

Hitzebeständigkeit: 100°C (trocken).

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch: 2 m² pro Sprühdose bei 25 µm trocken (abhängig vom Farbton).
Praktische: Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Fett, Öl, Schmutz, lose Altanstriche und alle anderen Verunreinigungen mit geeigneten Mitteln entfernen. Während des Auftrags soll die Oberfläche sauber und trocken sein.

HINWEISE ZURVERARBEITUNG

Die Kappe von der Sprühdose entfernen. Vor Gebrauch kräftig schütteln, mindestens eine Minute nachdem sich die Mischkugel gelöst hat. Auch während des Sprühvorganges öfters schütteln. Sprühdose umdrehen, Ventil zum Boden richten und Sprühdose 10 - 15 cm über der Oberfläche halten und das Ventil eindrücken. Achten Sie darauf, daß die Dose während des Auftrags langsam und gleichmäßig bewegt wird. Nach Gebrauch die Dose aufrichten und Ventil 2 - 3 Sekunden leersprühen.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Für ein gutes Resultat soll die relative Luftfeuchtigkeit unter 85% sein und die Temperatur der Sprühdose und des Objekts über 0°C liegen.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

3 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in gut belüfteten Räumen, trocken, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com