

Technisches Merkblatt



Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SprayMax®
1K Universal FillClean 400 ml für 1K Lösemittel-
Basislacke
Art. Nr. 682071



Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

Mit Treibgas und Lösungsmittel vorbefüllte
Spraydose zur einmaligen, nachträglichen Befüllung
mit dem hierfür vorgesehenen reinigungsfreien
FillClean-Gerät mit 1K Lösemittelbasislacken.
Bestens geeignet für:
1K lösemittelhaltige Lacksysteme

Befüll Vorgang über FillClean-Abfüllgerät: Sprühkopf
mit leichter Drehung abnehmen und Dose mittels des
hierfür vorgesehenen FillClean-Gerätes mit 100 ml
unverdünntem Lack befüllen. Wir empfehlen den
Lack vor dem Einfüllen in die Abfüllkappe zu sieben.
Die Bedienhinweise des Geräteherstellers sind zu
beachten. Nach dem Befüll Vorgang den Sprühkopf
mit einer leichten Drehbewegung wieder aufsetzen.
Anschließend Dose auf den Kopf drehen und mit
1 bis 2 kurzen Sprühstößen ansprühen. Damit
werden Ventil und Steigrohr gereinigt und die
Funktionsfähigkeit garantiert. Kappe wieder
aufsetzen und ggf. Farbcode und Füllmenge auf
der Dose vermerken.
Füllmenge: 100 ml

VOC-Wert (EU)

722 g/l

Untergrund

Grundierte, gefüllte Flächen und gut erhaltene Werks- oder Altlackierungen (gereinigt und geschliffen).


Verarbeitung

Schutzmaßnahmen




Persönliche Schutzausrüstung tragen.
(Atenschutzmaske/Handschuhe/Schutzbrille)
Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Schütteln




Dose nach dem Abfüllen 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.

Probesprühen-Farbttonprüfen




Nach dem Aufschütteln der Dose probesprühen,
- Verträglichkeit zum jeweiligen Untergrund sowie Farbtton prüfen.

Spritzabstand




15 cm - 20 cm

Spritzgänge



Trockenfilmschichtdicke 20 µm
(ca. 1 - 2 Spritzgänge)

Ablüftzeiten




Zwischenabluft bis matt abgezogen

Verarbeitungsbedingungen



Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C und einer relativen Luftfeuchte von 40 - 60 %.

Trocknung




Hinweise des Lackherstellers beachten.

Weiterverarbeitung

Mit handelsüblichen 1K und 2K Klarlacken überarbeitbar.
Evtl. Hinweise des Lackherstellers beachten.

Arbeitsende



Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und 3 - 5 Sekunden sprühen um das Ventil zu reinigen.

Ergänzende Hinweise

Wichtige Hinweise



Dose nicht mechanisch beanspruchen.


Nicht geeignet für Wasserlacke.

Lacksystem in jedem Fall zuvor auf seine Eignung hin prüfen.

Die Verarbeitung der mit Lack befüllten Dose hängt stark vom eingefüllten Lackmaterial ab. Die Angaben beziehen sich auf die Verarbeitung von Basislacken und sind als grobe Anhaltspunkte zu verstehen.

Sprühdose nicht ohne Sprühkopf für längere Zeit stehen lassen, da sich sonst der Sprühkopf möglicherweise nicht mehr aufsetzen lässt.

Lagerstabilität



24 Monate (vorbegaste, noch nicht mit Lack befüllte Dose). Die Angabe der Gebrauchsfähigkeit bezieht sich auf eine unbenutzte Dose bei sachgerechter Lagerung zwischen 15 - 25° C und einer relativen Luftfeuchte nicht über 60 %. Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Entsorgung



Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.



Anmerkung

Nur zur Benutzung durch den Fachmann.
Kennzeichnung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.